This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP360048421A

PAT-NO: JP360048421A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60048421 A

TITLE: CERAMIC GLOW PLUG

PUBN-DATE: March 16, 1985

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

ITO, TSUNEO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NGK SPARK PLUG CO LTD

APPL-NO: JP58157028

APPL-DATE: August 26, 1983

INT-CL (IPC): F23Q007/00

US-CL-CURRENT: 361/264

ABSTRACT:

PURPOSE: To maintain durability and to reduce a manufacturing cost, by a method wherein a metallic outer cylinder is formed by a stainless steel material, and a copper-brazing is applied between the outer periphery of a ceramic heater and the inner wall of the metallic outer cylinder.

COUNTRY

N/A

CONSTITUTION: A ceramic heater 1 is engaged with the inner wall of a metallic

outer cylinder 4 of a stainless steel material, the forward end thereof is

properly exposed from the forward end of the metallic outer cylinder 4 and is

held. Copper-brazing between the ceramic heater 1 and the metallic outer

cylinder 4 can be effected without reduction action of oxide. Such metallic

outer cylinder of a stainless steel material has resistance to oxidation, and thereby the ceramic heater can be decreased in an exposed area size and breaking can be prevented from occurring. Furthermore, in case a copper-brazing material is used, a low quality silver brazing material can be used for bonding together of the metallic outer cylinder 4 and a metal 6, resulting in sharply reducing a manufacturing cost.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-48421

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和60年(1985) 3月16日

F 23 Q 7/00

6908-3K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

公発明の名称

セラミツクグロープラグ

願 昭58-157028 創特

29出 願 昭58(1983)8月26日

砂発 明 者

恒 夫

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

勿出 願 人 日本特殊陶業株式会社

個代 理 人 弁理士 今 井

1. 発明の名称

セラミックグロープラグ

2. 特許請求の範囲

(1) 高融点金属の発熱線がセラミック粉体内に 埋役され焼結されたセラミックヒーターN.、企 関外筒を鑑接しその企属外筒を機関取付れじを 散けた金具の内腔に鎖接して成るセッミックグ ロープラグにおいて、前記金属外筒をステンレ ス鋼材で形成し、前削セラミックヒーターの外 周と前記金属外筒の内壁との川を銅鑼付けし、 この金属外筒の外周と前記金具の内腔との側を 銀鑞付けしたことを特徴とするセラミックグロ ープラグ。

(2) 高融点金属の発熱線がセラミック粉体内に 埋設され焼結されたセラミックヒーターに、命 **阗外簡を鎖接しその金属外簡を機関取付ねじを** 散けた金具の内腔に頻接して心るセッミックグ ロープラグにおいて、前記金属外簡および電極 取り出し用金属キャップをステンレス鋼材で形

成し、前記セラミックヒーターの外周と前記金属 外筒の内壁および前記セラミックヒーターの後端 部と前船金属キャップとの間を銅鑼付けし、この 金属外筒の外間と前記金具の内腔との間を銀鑞付 けしたことを特徴とするセラミックグロープラグ。

8. 発明の詳細な説明

この発明は主としてディーゼルエンジンに装着 されるセラミックグロープラグさらに詳しくはセ ラミックヒーターと金属との鍵接を改良して成る セラミックグロープラグに関する。

一般にディーゼルエンジンは低温時における始 動性が概いためにエンジンヘッドの副燃焼室等に グロープラグを装滑し、室内に噴射される燃料を 一部燃焼させてエンジンの始勤性を向上させる方 法がとられており、近年グロープラグはその始動 性な容易にするために急速な昇温特性をもつこと が製氷される。

この目的を遊成するグロープラグとしては発熱 線に特に高融点金属のタングステン(W)等を用 い、これを窒化珪素(Si.N.) 等を主成分とす ところで上記発熱体は高流室等の燃焼室内に直接場されて急速昇温および発熱体設値が噴射燃料や高流気によって冷却作用を受け機衝撃によりセラミック割れを生ずるかそれがあること、またグロープッグ装滑時の接触をはじめ外力で抵抗はないがあるため、かかるセラミック系熱体はな風外間でその基部部分が銀鑞付けされた視点となって級側が排吸され同様に銀鑞付けされた視点となったの銀鑞材を使用した接合の場合は次のの大高く口銀鑞材は60,000円/ねと高くコスト高となる。四銀鑞と鑞付けできる金属の材質が

限定される。つまり通常級銀付けの場合、銀付け 温度は約850C、その雰囲気として純水緊又は 水米、欧紫の分解ガスが使用される。かかる雰囲 気中において、第1図の如き加熱温度サイクルを 経過するが、その際低温域で雰囲気ガス中の微量 の水分により金属が酸化され、鑞付け温度に達す るまでに水器ガスによる選元が生じて金属器面が 滑浄になって鑞付けされる。従って鰮付け温度ま でに酸化物が避元される必要があるが、ステンレ ス鋼の場合はOr,Mnの酸化物の還元温度が 900~1000℃であるため銀鑞付けには使用 できない。このためかかる銀鑞付けの際の金銭外 簡の材似としては鉄・コーパルに限定され、耐酸 化性が悪いという欠点があった。また11金属外筒 と企具との挍合に使用する銀鑞材は上記セラミッ クヒーターと金属外筒の接合に使用する銀鑞材よ り約200°C程度低い励点をもつものを使用する 必役があり、その銀鑞材質としては銀の添加量の 多いBAa1又は7に限定され、コストが高くな る勢の問題をもっていた。

本発明はこのような状況に鑑みてなされたもので、金属外衛に耐熱性、耐酸化性を有するステンレス鋼材を用いてセラミックヒーターの脳出部分が少なく耐久性を保持し、安価な銅鑼材の使用によって製造コストの大山な低減を選成したセラミックグロープラグを提供しようとするものである。以下本発明セラミックグロープラグを実施例につき、付図を用いて説明する。

ター1は、ステンレス鋼材(例えば SUS 310 8)で形成された金属外簡4の内壁に嵌合され、 その先端を設金属外簡4の内壁に嵌合されたり 一ド線3はセラミックヒーター表面に複数材 5 により もフミックヒーターの一部分と共に銅鋼材 5 により り削配金属外筒4 に機関取付れしを設けた金具 6 の 内腔に挿版され銀鋼材 7 により 鐵接されたり が成し、一方発熱線2の他端に溶接されたりード 線がはセラミックヒーター1の後端のでリード 線がはセラミックヒーター1の後端のでリード 線がはセラミックヒーター1の後端のでリード 線を開えた金属キャップ 9 と で気的に接続され リード級8の他方が中軸10と溶接されて リード級8の他方が中軸10と溶接されて リード級8の他方が中軸10と溶接されて りけ間定されのである。

本発明におけるセラミックヒーター1と金属外 第4の銅鑞付けは、鑞付け温度が1100~1150 でで行なわれるためステンレス鋼材を使用しても 十分にその酸化物の選元作用をなして銅鑞付けす ることができる。またかかるステンレス鍋材の金 超外簡は耐熱性、耐酸化性を有することから、セラミックヒーターの繋出す法(約5~10mm)を可及的に短かくでき、セラミックの割れ、折掛勢が防止することができる。さらに上配網難材を使用した場合、その融点は約1100℃のため金属外筒4と金具6の鍵接にはいかなる銀蝋材の使用が可能で、特に低銀鑞材(Agの添加拡が少なく、磁点が高い)が使用できるためコストが大小に低減することができる。

また本発明の銅鑞付けはセラミックにーター1のリード線 3'とステンレス鋼材の金属キャップりとの接合にも適用でき、上紀金属外簡と共に同時に銅鑞付けすることができる。この場合は鋼材のコストを含めて製造コストがさらに低減可能とをる。さらに銅鑞付け方法としては、第8に示すようにセラミックにーター1の鍵接部分に、予め金属粉末とセラミック粉末から成る金属化処理、溜れ性の良いかラス材を主体とする被優焼付け層をよび金属蒸浴層等13を形成した後、金属外筋1及び/又は金属キャップとの側に鋼磁材を介在し

以上の説明から理解されるように、本発明セラミックグロープラグは金属外額に耐熱性、耐酸化性を有するステンレス鋼を用いてセラミックヒーターの関出寸法を従来より短縮し、かつ従来用いられていた銀鑞材による磁接に代って安価な鋼艦材を用いることによってコストを大巾に低減するととができ、セラミックヒーターの露出寸法が短縮できることから取付時のセラミックヒーター部

分の折셈、使用中の熱サイクルによる割れを有効 に防止することができて耐久性のすぐれたセラミ ックグロープラグが提供できるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は銀付けの加熱温度サイクルを示す状態 図、第2図は本発明セッミックグロープラグの一 実施例を示す縦断面図、第3図は本発明のセッミックヒーターと金銭外筒との鱗接を示す要部断面 図。

1…セラミックヒーター 2…発然線 4 … 金属外筒 5…銅鈸材 6…金具 7… 銀紐材 9…金属キヤップ

特許出額人 日本特殊陶楽株式会社 代 理 人 今 非 尚 信息

